

Technisches Datenblatt

CR-Gummiplatte mit Nylon-Einlage – CR 70 Shore A, verstärkt

Allgemeine Angaben	
Werkstoff	CR mit Nylon-Gewebeeinlage
Farbe	Schwarz
Spezifisches Gewicht	1,45 ± 0,05 g/cm³
Härte	70 ± 5 Shore A
Einsatztemperatur	–30 °C bis +90 °C

Mechanische Eigenschaften	
Zugfestigkeit (min.)	4 MPa (≈ 40 kg/cm²)
Bruchdehnung (min.)	200 %
Druckverformungsrest (max.)	—
Weiterreissfestigkeit (min.)	—

Chemische Beständigkeit	
Ozon	Mässig
Säuren / Laugen, verdünnt	Mässig
Säuren / Laugen, konzentriert	Nicht empfohlen
Öle	Mässig
Lösungsmittel	Nicht empfohlen

Bemerkung

1 oder 2 Nylon-Einlagen je nach Dicke. Dicken 1,5–10 mm, Breiten 1.200/1.400 mm.

Die Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf dem aktuellen Stand unseres Wissens und dienen als unverbindliche Information. Sie entbinden den Anwender nicht von einer eigenen Prüfung der Eignung des Produkts für den konkreten Anwendungsfall. Eine Haftung für Schäden aus unsachgemässer oder abweichender Anwendung ist ausgeschlossen. Toleranzen gemäss Norm. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.